

11-0078 Waarborg PU Aflak WS

Versie 160408	:	een oplosmiddelarme, luchtdrogende, hoog glanzende lakverf voor buiten, op basis van urethaan gemodificeerde alkydhars.
Voornaamste kenmerken	:	- gemakkelijke verwerking; - goede droging, doordroging bij lagere temperaturen; - goede vloeiing; - goede vulling; - goede dekking; - goede buitenduurzaamheid;
Toepassing	:	als hoog glanzende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout, staal, kunststof e.d..
Kleur(en)	:	wit en kleuren, volgens Waarborg kleurmengsysteem.

Technische gegevens bij 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid

Volume % vaste stof	:	ca. 62% (wit).	
Dichtheid (S.G.)	:	ca. 1,15 gr/cm³ (wit).	
Glans	:	hoogglans.	
Afleveringsviscositeit	:	9 - 10 dPa·s.	
Droging	:	lichte kleuren	donkere kleuren
		- stofdroog	: ca. 2 uur	ca. 2½ uur
		- kleefvrij	: ca. 2½ uur	ca. 3 uur
		- droog	: ca. 4,5 uur	ca. 5 uur
		- overschilderbaar	: ca. 16 uur	ca. 24 uur

* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lagere temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

Elasticiteit (ERICHSEN Cupping Test)	:	ca. 8 mm.
Hechting	:	op voorbehandelde, geschuurde ondergrond, zeer goed.

Ondergrond	:	Het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een voorgelakte en/of geslepen ondergrond. Bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en te ontvetten en daarna te schuren.
Vlampunt	:	39°C.
Verdunning	:	indien strikt noodzakelijk: Verdunning 947.
Verwerking	:	kwast of een daarvoor geschikte lak roller.
Verwerkingscondities	:	bij een temperatuur van 5 – 30°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, tenminste 12 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 40 µm	:	ca. 16 m²/liter.
Laagdikte vrijheid	:	ca. 80 µm nat.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep B: < 300 gram VOS per liter.
Opmerking	:	Beglazingskitten dienen in overleg te worden afgestemd op het verfsysteem. Vooraf de verf goed oproeren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.