

16-0199 Waarborg PU Lak blank

Versie 160411	:	een super vullende oplosmiddelhoudende, 1K blanke PU lak voor buiten op basis van urethaan alkydhars.
Voornaamste kenmerken	:	- goede verwerking; - snelle droging; - zeer goede doorharding; - goede hechting op houten ondergronden; - goede buitenduurzaamheid.
Toepassing	:	- voor bescherming en verfraaiing van maatvaste houten onderdelen.
Kleur(en)	:	blank.

Technische gegevens bij 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid

Volume % vaste stof	:	ca. 51%.
Dichtheid (S.G.)	:	ca. 0,98 kg/dm³.
Afleveringsviscositeit	:	14 – 16 dPa·s.
Glans	:	glanzend.
Droging	:	- stofdroog : ca. 2 uur; - kleefvrij : ca. 3 uur; - hanteerbaar : ca. 16 uur; - overschilderbaar : ca. 16 uur.
Verdunning	:	max. 4% van Verdunning 947.
Verwerking	:	kwast, roller.
Verwerkingcondities	:	niet verwerken beneden 10°C en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 75%.
Houdbaarheid	:	in gesloten gecoate verpakking en bij vorstvrije opslag, tenminste 6 maanden.

Theoretisch rendement bij droge laagdikte van ca. 40 µm	:	ca. 13 m²/liter.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Opmerking	:	voor gebruik goed oproeren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.