



16-0259 Waarborg TP Satin

Versie 160411 : een transparant zijdeglanzende, penetrerende en filmvormende beits voor buiten op basis van urethaan alkydhars.

Voornaamste kenmerken :

- gemakkelijke verwerking;
- goede droging en doordroging;
- transparant gekleurd (met UV filter);
- filmvormend, vochtregulerend;
- hoog vaste stof gehalte;
- zeer goede buitenduurzaamheid;
- aromaat arm.

Toepassing : als duurzame afwerking op tropische en andere houtsoorten, voor buiten. Voor zowel nieuwbouw als onderhoud.

Kleur(en) : standaard houtkleuren .

Technische gegevens bij 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid

Volume % vaste stof : ca. 59 %.

Dichtheid (S.G.) : ca. 0,96 gr/cm³.

Glans : ca. 50 Gloss Units gemeten onder een hoek van 60°.

* bij dit zijdeglanzende Solid product is het glansverloop anders dan bij de conventionele producten (voor 2010). Het bereiken van de 'eindglansgraad' duurt doorgaans 2 à 3 weken hetgeen inherent is aan Solid producten, omdat de verflagen dikker zijn en het bereiken van een eindig stadium van filmvorming (krimp) langer duurt.

Afleveringsviscositeit : 10 – 12 dPa.s.

Droging :

- stofdroog : ca. 2 uur;
- kleefvrij : ca. 3 uur;
- overschilderbaar : ca. 24 uur.



Hechting	:	op een geschuurde ondergrond: goed.
Verdunning	:	verdunning 947.
Verwerking	:	kwast / lakroller.
Verwerkingstemperatuur	:	tussen de 5 - 30°C en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tenminste 12 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 50 µm	:	ca. 14 m ² /liter.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Opmerking	:	voor gebruik goed oproeren! Niet in de volle zon verwerken.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

