

13-1502 Waarborg Elite Snelgrond

Versie 220812	:	Sneldrogende alkydhars primer.
Voornaamste kenmerken	:	Goede verwerking, dekking en vloeijing; uitstekend schuurbaar. Bevat reukloze isoparaffine verdunning.
Toepassing	:	Op hout en houtachtige materialen alsmede over oude gereinigde verflagen; bij buitenwerk dient naaldhout direct, en hardhout binnen 3 maanden, met (voor)lak te worden afgewerkt.
Kleur(en)	:	diverse kleuren, uit kleurmengstelsel Waarborg

Technische gegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid

Volume % vaste stof	:	ca. 61 % (wit).									
Dichtheid (S.G.)	:	ca. 1,6 gr/cm ³ (wit).									
Glans	:	Mat (< 10%)									
Afleveringsviscositeit	:	ca 150 sec./Din 4 C of 9 – 10 Poises bij 20°C									
Droging*	:	<table><tr><td>- stofdroog</td><td>:</td><td>ca. 45 min*</td></tr><tr><td>- kleefvrij</td><td>:</td><td>ca. 3,5 uur</td></tr><tr><td>- overschilderbaar</td><td>:</td><td>ca. 4 uur</td></tr></table>	- stofdroog	:	ca. 45 min*	- kleefvrij	:	ca. 3,5 uur	- overschilderbaar	:	ca. 4 uur
- stofdroog	:	ca. 45 min*									
- kleefvrij	:	ca. 3,5 uur									
- overschilderbaar	:	ca. 4 uur									

* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lagere temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

Ondergrond	:	Hout en houtachtige ondergronden en oude gereinigde verflagen. Bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren.
------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlampunt	:	42°C
Verdunning	:	uitsluitend indien noodzakelijk met aromaat arme terpentine.
Verwerking	:	Met kwast, roller en airless apparatuur voor kwast- en rollerverwerking tot max. 5% verdunnen voor airless verspuiten max. 5% verdunnen spuitdruk 120 - 150 bar spuithoek 50 – 60° spuitnozzle 0,013 - 0,015 inch
Theoretisch rendement	:	ca. 12 m2 per ltr. voor een droge laagdikte van 40 µm, komt overeen met 65 µm natte verffilm. Het rendement is afhankelijk van de applicatie-methode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verwerkingscondities	:	verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, tenminste 12 maanden.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte Arbo Nederland	:	350 g/ltr

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.