



25-0350 Ankolux Sealcompound (kwastkwaliteit)

- Versie 110123 : een uniek watergedragen hoog vullende Sealcompound met kunststofwapening.
- Samenstellingsindicatie : speciale polymeren en kunststofwapening
- Voornaamste kenmerken :
 - uitstekende verwerking
 - sneldrogend, snel hanteerbaar
 - hoog standvermogen zonder zakneiging
 - zeer hoge vulkracht
 - hoge drukvastheid, impact
 - zeer goede watervastheid en hechting
 - zeer goede schuurbaarheid
 - minder milieubelastend
 - overschilderbaar met watergedragen verven en alkydhars verven*

* overleg met leverancier
- Toepassing :
 - als afdichting van kops hout van stijlen en dorpels en als afdichting van houten zaag- en zijkanten plaatmateriaal en deuren, e.d.
- Kleur(en) : dekkend en transparant, overleg leverancier

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 50%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,2 – 1,3 (wit)
- Afleveringsviscositeit : pasteus
- Glans : mat/eiglans
- Droging :
 - stofdroog : ca. 1 uur
 - kleefvrij : ca. 2 uur
 - hanteerbaar : ca. 3 uur
 - overspuitbaar : ca. 3 uur

N.B. droging is mede sterk afhankelijk van een goede luchtcirculatie en aangebrachte laagdikte

- Dekking : goed
- Vloeiing : voldoende

Verdunning	:	niet verdunnen
Verwerking	:	kwasten
Applicatie gegevens	:	minimaal 400 mu nat aanbrengen, in een of twee lagen. Grovere of ruwe ondergronden hebben hogere laagdiktes nodig om efficiënt afgedicht te worden.
Reinigingsverdunning	:	direct na gebruik reinigen met (warm) water.
Verwerkingscondities	:	niet verwerken beneden 15°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	:	in gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag, tenminste 6 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van ca. 400 micron	:	ca. 2 m ² /liter
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Opmerkingen	:	voldoet aan de eisen voor afdichten van kopse hout volgens SKH publicatie 04-01.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.