



80-0008 Duracare spray wallpaint matt

Versie 240103

- : Een zeer goed reinigbare en extra hoog dekkende, waterafdundbare muurverf voor binnen. Speciaal voor sprayapplicatie.
- Samenstellingsindicatie : op basis van copolymeerdispersies
- Voornaamste kenmerken :
 - zeer hoge dekkkracht en witheid
 - arbeidsbesparend
 - prettige verwerking
 - vrijwel reukloos
 - schrobvast (klasse 1 DIN 13300)
 - oplosmiddelvrij
 - ongevoelig voor strijklicht
- Toepassing :
 - als muurverf op winddroge, steenachtige ondergrond, beton, cementpleister, schuurwerk, witpleister, metselwerk, gipsplaat ed.
 - renovatie, over oude, goed hechtende, niet elastische, organische verflagen
 - ideaal voor ruimtes met strijklicht

* niet geschikt voor Spackplafonds
- Kleur(en) : wit en tint uit wit

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Dichtheid (S.G.)	:	ca. 1,50 kg./dm ³
Glans	:	mat < 2 GU (20°) < 3 GU (60) < 8 GU (85)
Vaste stof (vol)	:	34%
Droging	:	- stofdroog : ca. 30 minuten - overschilderbaar : ca. 2 uur

N.B. ventileren (luchtcirculatie) bevordert de droging.

Bijzondere eigenschap	:	Duracare wallpaint matt is een oplosmiddelvrije muurverf met een zeer goede dekking en een mooi egaal mat uiterlijk. Door de specifieke samenstelling is het mogelijk om zonder aanzetten de meest uiteenlopende ondergronden af te werken. Door het toegepaste bindmiddel is craquelévorming over glasweefsel vrijwel niet mogelijk. Door deze eigenschappen, gecombineerd met het matte uiterlijk, is Duracare wallpaint matt breed inzetbaar in nieuwbouw en onderhoud binnen.
-----------------------	---	---

Verdunning	:	indien noodzakelijk, met water
------------	---	--------------------------------

Verwerking : Airless Sduitapparaat

Airless

- druk : 180-225 bar
- opening : 0,017 - 0,021 inch
- verdunning water : ca. 5%
- reiniging : direct na gebruik met
(warm) water

Verwerkingstemperatuur : niet onder 5°C (lucht- en objecttemperatuur) en een maximale R.V. van 85%.

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tenminste 12 maanden.

Theoretisch rendement

bij droge laagdikte van

50 Mu : 7-8 m²/liter

Duracare Spray in combinatie met kit:

Wil je kit gebruiken i.c.m. Duracare Spray en twijfel je welke het beste werkt? Hier hebben we onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek komt de Soudal Acryrub cf2 in combinatie met de Duracare als beste kit uit de test. Deze kit komt als enige op alle criteria positief uit de test. Op <https://www.ankerstuyshop.nl/blog/post/onderzoek-kit-duracare-spray> vind je alles over het onderzoek.

- Ondergrond voorbehandeling :
- De ondergrond dient draagkrachtig , schoon, droog en vrij van stoffen die de hechting verminderen.
 - Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbehandeling worden afgewerkt. Sterk

zuigende ondergronden vooraf primeren met Anko Diepgrondering OV. Voor het primeren van gipskarton platen e.d. kan gekozen worden voor Duracare Voorstrijk welke wit gepigmenteerd is waardoor sterke kleurverschillen in de ondergrond genivelleerd kunnen worden.

- Glanzende ondergronden en oude laklagen eerst opruwen en intensief reinigen. Niet goed hechtende lagen lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.